Schiuma 2-C Speed per telai

Qualità professionale

Caratteristiche

- Bi-componente
- Qualità DIN 4102 B2
- Resistente all'invecchiamento
- Polimerizzazione senza umidità
- Altissimo potere adesivo
- I pezzi possono essere tagliati dopo ca. 4 minuti
- Polimerizza completamente dopo circa 20 minuti
- Senza propellente, formaldeide e PCB

Vantaggi di utilizzo

- Facile da usare
- Polimerizzazione priva di pressioni e tensioni
- Riutilizzabile cambiando il tubo di miscelazione
- Perfetta per riparazioni

Campi di applicazione

- Schiumatura di telai per porte
- Fissaggio di gradini e davanzali
- Riempimento con schiuma di giunti di collegamento
- Riempimento di cavità
- Schiumatura di tubi e impianti elettrici
- Sigillatura su tetti e pareti

Schiuma 2-C Speed per telai

Contenuto 210 ml
N° art. 280 210

Schiume poliuretaniche

Impiego

- Officine di montaggio
- Ristrutturazione di vecchi edifici
- Costruzioni in legno
- Falegnamerie
- Edilizia
- Posa di sanitari

Utilizzo

Il fondo deve essere asciutto, pulito, non ingrassato e portante. Non bagnare. Sotto i giunti, nei sei punti di montaggio sottoporre le strisce di cartone in dotazione prima che si formi la schiuma. Tagliare le estremità della cartuccia con un coltello e applicare il tubo di miscelazione. **beko 2-K Speed** può essere applicata con la pistola a cartuccia **Econo-Max Side-by-Side**. Per i giunti stretti e profondi, utilizzare il tubo di prolunga. Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.

Indicazioni

- Rimuovere le macchie di schiuma fresche con **detergente universale PU**.
- Rimuovere la schiuma polimerizzata meccanicamente.
- Nessuna aderenza su polietilene, silicone e PTFE.
- Solo per uso professionale ed industriale.
- Rispettare la scheda di sicurezza!

Accessori

	N° art.
Ultra-Press Side-by-Side	907 163

Dati tecnici

Base	Poliuretano	
Utilizzo	da +10° C a +20° C di temperatura della cartuccia da +5° C a +25° C di temperatura ambiente	
Temperatura	resistente da -30° C a +80° C	
Tempo di avvio	circa 11 secondi (a +20° C, circa 50% di umidità relativa)	
Tempo aperto	dopo ca. 3 minuti (a +20° C, umidità relativa ca. 50%)	
Pronto al taglio	dopo ca. 4 minuti (a +20° C, umidità relativa ca. 50%)	
Può essere lavorata	dopo ca. 20 minuti (completamente resistente)	
Assorbimento d'acqua DIN 53428	0,3 Vol.-% (dopo 24 ora)	
Wasserdampfdurchlässig	da 70 a 100 g/m²/24 ore circa	
Classe del materiale	B2 a norma DIN 4102/Parte1	
Colore	beige	
Densità	ca. 50 kg/m³	
Cellularità	fine, prevalentemente chiusa	
Resa	ca. 4,5 litri a +20° C (schiuma espansa liberamente)	
Conservazione	ca. 9 mesi da +10° C a +25° C	
Stoccaggio	da +10° C a +25° C, in luogo asciutto; tenere al riparo dal gelo!	
Contenuto/Confezioni	16 pezzi/cartone	1568 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 01/2025 N° art. 280 210 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup

Informazioni tecniche:
www.beko-group.com