Schiuma per telai 2-K B3

Qualità professionale

Caratteristiche

- Nuova formula
- Facile da usare
- **DIN 4102 Qualità B3**
- Sufficiente per 2 telai di porte
- Polimerizzazione assolutamente uniforme senza umidità
- Struttura cellulare a pori fini
- Colore blu

Vantaggi di utilizzo

- Indurimento molto veloce
- Taglio possibile dopo 10 minuti
- Intonacabile e verniciabile
- Resistente all'invecchiamento
- Utilizzo universale

Campi di applicazione

- Schiumatura di telai per porte
- Fissaggio dei gradini
- Riempimento con schiuma di giunti di collegamento
- Riempimento di cavità
- Schiumatura di tubi e impianti elettrici
- Sigillatura su tetti e pareti

Schiuma per telai 2-K B3

Contenuto 400 ml
N°art. 281 3 400

Schiume poliuretaniche

Impiego

- Officine di montaggio
- Ristrutturazione di vecchi edifici
- Costruzioni in legno
- Falegnamerie
- Edilizia
- Posa di sanitari

Utilizzo

Il fondo deve essere asciutto, pulito, non sgrassato e portante. Temperatura ambiente e della bomboletta min. +10° C. **Non operare con la bomboletta a temperature maggiori di +25° C.** Attivazione tramite sei semigiri dell'alimentatore rotativo verso destra. Agitare la bomboletta almeno 20-30 volte energicamente con la valvola verso il basso. Tenere la valvola della bomboletta verso il basso e applicare la schiuma in modo uniforme. La fuoriuscita della schiuma è regolabile variando la pressione sull'adattatore. Utilizzare la bomboletta attivata entro 5 minuti.

Indicazioni

- Schiumatura solamente con una temperatura ambiente maggiore di +10° C.
- Rimuovere le macchie di schiuma fresche con **detergente universale PU**.
- Rimuovere la schiuma polimerizzata meccanicamente.
- Conservare in posizione verticale e in luogo fresco per evitare l'incollaggio della valvola.
- Nessuna aderenza su polietilene, silicone e PTFE.
- Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non conforme e non adeguato del prodotto.
- Solo per uso professionale ed industriale.
- Rispettare la scheda di sicurezza!

Dati tecnici

Base	Poliuretano copolimero	
Utilizzo	da +15° C a +25° C di temperatura della bomboletta; da +5° C a +25° C di temperatura ambiente; ottimale tra +15° C e +20° C, 60% umidità aria rel.	
Temperatura	resistente da -40° C a +90° C, breve tempo +130° C (indurito)	
Senza colla	dopo 7 a 9 minuti (a seconda della pre-reazione nella bomboletta)	
Pronto al taglio	dopo 10 minuti	
Resistente al carico	dopo 3 ora	
Completamente resistente	dopo 24 ora	
Assorbimento d'acqua DIN 53428	0,3 Vol.-% (dopo 24 ora)	
Conduttività termica DIN 52612	0,07 W/mk	
Classe del materiale	B3 a norma DIN 4102/Parte 1	
Colore	blu	
Densità	ca. 35 kg/m³	
Cellularità	fine, prevalentemente chiusa	
Resa	ca. 10 litri a +20° C (schiuma espansa liberamente)	
Conservazione	12 mesi a +20° C	
Stoccaggio	da +5° C a +20° C, a secco	
Imballo/Confezioni	12 pezzi/cartone	672 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 01/2022 N° art. 281 3 400 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup